

# IDROFONDO H20

JEDNOKOMPONENTNI OSNOVNI LAK NA VODENOJ BAZI - NEUTRALNI EFEKAT

Idrofondo H20 je jednokomponentni osnovni lak napravljen od akrilnih smola u vodenoj disperziji, pogodan za održavanje originalne boje drveta. Osnovni lak se lako brusi. Može se premazati svim Tover-ovim lakovima na vodenoj bazi. Ima nizak sadržaj VOC-a i ne sadrži NEP i NMP.



## Tehnički podaci

<b>Fizičke karakteristike (20°C-60%R.VL.)</b>			
Izgled	Bela tečnost	Specifična težina smeše	1,04 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vreme (20°C-60%R.VL.)</b>			
Suv na prašinu	10'	Razređivanje	5% vode ili Additivo Rallenty
Poliranje	1-2h	Razređivanje za nan.sprejom	10% voda
Premazivanje	30 – 40 minuta		
<b>Tehničke karakteristike (20°C-60%R.VL.)</b>			
Odnos pokrivenosti	10 - 12m <sup>2</sup> /l	VOC sadržaj u čistom proizvodu	<70g/l
Temperatura prilikom nanošenja	> 10°C	Podkat. Proizvoda u skladu sa Evropskom Dir. 42/2004 i specifičnim ograničenima VOC-a.	Cat.A/j (BA): 140 g/l (jan 2010)
<b>Skladištenje i označavanje</b>			
Skladištenje (u originalnom neotvorenom pak. Na sob. temp. (Zaštiti od smrzavanja)	12 meseci	Simboli za opasnost	Nema ih
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe alat očistiti sa vodom i sapunom ili sa Additivo S/43, ispirati alat dok voda ne postane prozirna; alat potopiti u rastvor Soluzione di Lavaggio S/28, pravilno razblažen; dobro isprati pre ponovne upotrebe.		
Pakovanja	Kante od 5 ili 10l		

## Priprema podloge

- Pod polirati dok se ne dobije glatka površina očišćena od ulja, masnoće, voska i prethodnih tretmana.
- Pupuniti pukotine sa štuko masom na vodenoj bazi Idrosucco RS/30 ili sa Lega Stucco RS20 masom na bazi rastvarača; prilikom poliranja koristiti fini abrazivni papir (150-180), pa potom očistiti pod od prašine.
- Proverite da li su svi uslovi pogodni za lakiranje.
- Pre korišćenja dobro promešati sadržaj iz kante i nanosite 1 ili 2 sloja
- osnovnog laka valjkom, četkom ili sprejom.

- Nakon što se osnovni lak osuši, polirajte prvi sloj finim abrazivnim papirom (150 ili više). Poliranje osnovnog laka je opciono; neophodno je prilikom tretiranja hrasta ili sličnih vrsta drveta zato što dolazi do podizanja pora. U svakom slučaju, poliranje mora biti homogeno i ne previše duboko.
- Ciklus lakiranja završite nanošenjem 2 ili 3 sloja jednokomponentnog laka na vodenoj bazi ili sa 2 sloja dvokomponentnog laka na vodenoj bazi.

## Napomena

- ✓ Idrofondo H20 se može koristiti za razređivanje Idrofondo Industry- laka u boji.

## Reference

UNI EN 14342:2008 Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and marking.

## Bezbedonosna pravila

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU. Striktno poštujujte informacije označene na ambalaži i pročitajte bezbedonosni list pre upotrebe.

## Odlaganje otpada

Odložite neupotrebljeni proizvod i prazne kante u skladu sa lokalnom regulativom.

UPOZORENJE: Podaci iz ovog tehničkog lista služe kao uputstvo za upotrebu, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost. Prilagodite upotrebu Toverovih proizvoda uslovima životne sredine i materijalima kojim se tretiraju. Rev 05 23-09-2013. Trenutni tehnički list zamenjuje prethodni.



**TOVER S.R.L.**  
Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
[www.tover.com](http://www.tover.com)  
e-mail: [info@tover.com](mailto:info@tover.com)  
Made in Italy

