

LEGA STUCCO RS/A

ŠTUKO MASA NA BAZI RASTVARAČA, SA MIRISOM NISKOG INTENZITETA

Štuko masa na bazi smole i rastvarača koja se meša sa piljevinom, za popunjavanje pukotina i površinskih šupljina. Lega Stucco RS/A se brzo suši, lako se polira i ima dobra vezivna svojstva.



Tehnički podaci

Hemijsko - fizičke karakteristike (20°C-60%R.VL.)

Izgled	Prozirna gusta tečnost	Specifična težina smeše	0,870 g/cm ³
--------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Vreme i odnos mešanja (20°C-60%R.VL.)

Odnos mešanja	Jednokomponentan	Poliranje	30' - 40'
Suv na prašinu	20'	Razređivanje	Solvente A

Tehničke karakteristike (20°C-60%R.VL.)

Odnos pokrivenosti	10 m ² /l	Temperatura prilikom nanošenja	> 10°C
--------------------	----------------------	--------------------------------	--------

Skладиštenje i označavanje

Skладиštenje (u originalnom neotvorenom pak. Na sob. Temp.)	12 meseci (Zaštititi od smrzavanja)	Simboli za opasnost	F - Xi
---	-------------------------------------	---------------------	--------

Čišćenje alata	Posle upotrebe očistiti sa rastvorom Solvente A ili sa Solvente di Lavaggio S/23.
----------------	---

Pakovanja	Kante od 5 i 10l.
-----------	-------------------

Priprema podloge

Polirajte drveni pod sa abrazivnim papirom srednje granulacije kako bi dobili glatku površinu, odmaščenu, bez ulja i voskova.

Pripremite smešu piljevine (koju ste dobili brušenjem) i Lega Stucco RS/A u odgovarajućem odnosu (do 30% piljevine) da bi dobili manje ili više tečan proizvod: gustina smeše treba da odgovara veličini pukotina koje treba da se popune,

Brzo i ravnomerno nanosite vezivno sredstvo na pod koristeći nerđajuću špatulu, pritom vodeći računa da vezivnim sredstvom popunite pukotine u potpunosti. Ponovite postupak, ako je neophodno.

Posle sušenja (30-40min) polirajte površinu abrazivnim papirom granulacije 100-120. Pre nanošenja bilo kog završnog sloja, proverite da li je otklonjen sav višak vezivnog sredstva, a potom očistite površinu.

Napomena

- ✓ Da bi se zadržala ista boja drveta, koristite prah dobijen poliranjem površine.
- ✓ Za popunjavanje velikih pukotina i površinskih šupljina, koristite specifično dvokomponentno vezivno sredstvo Nodostuc na bazi poliesteru.
- ✓ Premazivanje sa lakovima na vodenoj bazi i na bazi rastvarača.

Bezbedonosna pravila

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU. Striktno poštujujte informacije označene na ambalaži i pročitajte bezbedonosni list pre upotrebe.

Odlaganje otpada

Odložite neupotrebljeni proizvod i prazne kante u skladu sa lokalnom regulativom.

UPOZORENJE: Podaci iz ovog tehničkog lista služe kao uputstvo za upotrebu, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost. Prilagodite upotrebu Toverovih proizvoda uslovima životne sredine i materijalima kojim se tretiraju.
REV 01 23-05-2013. Trenutni tehnički list zamenjuje prethodni.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n° 920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



Uvoznik i distributer za Srbiju: S.Z.T.R. „Parketi Tomović“
Prislonica bb, 32214 Čačak • Info tel: +381 32 5485 000