



Home Maxi

Home Maxi je jednokomponentni lak na bazi samovezujućeg polimera koji poboljšava vezu između čestica kako bi se garantovala bolja otpornost na abraziju. Veoma otporan na ogrebotine i fleke. Lak za nanošenje. U pojedinačnom pakovanju. Home Maxi je pogodan za unutrašnje lakiranje podova u stambenim i srednje prometnim zonama. Nakon sušenja, film je mnogo transparentniji, blago topao i mek na dodir.

Home Maxi je dostupan u sledećim verzijama: extra mat, mat, polu-mat i sjaj.

Tehnički podaci na 20° i 60% r.vlage

Izgled	Tečnost
Gustina	1,020 -1,030 kg/l
Viskozitet	16-18" Ford n°4
pH	7,5 - 8,0
Suv na dodir	posle 1h
Premazivanje	Minimm 2-3h
Poliranje	5 - 6h
Laka upotreba	2 - 3h/pažljivo
Spremno za korišćenje	nakon 24
Odnos pokrivenosti	10 - 12m²/l
Taber test posle 7 dana	24 mg – Taber, CS10,1000g, 1000rpm
Sjaj (60°)	Sjaj 55-60 sjaja
	Polu-mat 40-45 sjaja
	Mat 15-18 Sjaja
	Ekstra mat 7-8 sjaja
	Natur < 10 sjaja
Temperatura prilikom nanošenja	>10 °C – Zaštiti od smrzavanja
Skladištenje	12 meseci u originalnom, neotvorenom pakovanju na >10 °C
VOC	55g/l
VOC Limit (2004/42/CE)	Cat A/i (WB), limit 140g/l
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe očistite valjak vodom i neutralnim sapunom dok voda ne bude prozirna. Isperite čistom vodom. Čuvajte valjke u razređenom rastvoru S/28; Valjke isprati sa čistom vodom pre upotrebe.
Pakovanja	Kanta od 5l, limenka od 1l

Certificazioni

Primena

Polirajte pod kako bi ste otklonili sve prethodne ostatke. Ako je neophodno, na pukotine nanosite Štuko masu na vodenoj bazi Idrostucco RS30 ili Lega Stucco RS A na bazi rastvarača. Ispolirajte ostatke Štuko mase abrazivnim papirom granulacije 100 ili 120. Usisajte prašinu i pažljivo očistite površinu od svih nečistoća, pa nastavite sa lakiranjem. Home Maxi je spreman za upotrebu. Dobro promešajte proizvod, ubacite filter u odgovarajuću posudu i sipajte lak.

Prvi sloj nanosite uz pomoć valjka ili četke.

Nakon 2 do 3 sata, možete naneti drugi sloj. Ako polirate prvi sloj, tek nakon 4 -5h polirajte sa šmirglom granulacije 180, pa onda nanosite drugi sloj. Ako je i treći sloj neophodan, sačekate 2-3h pa nanosite lak bez poliranja.

Prvi sloj Home Maxi-ja možete zameniti sa jednokomponentnim osnovnim lakom na vodenoj bazi Idrofondo H20 za neutralni efekat ili Tone-Up-om za topliji efekat. U tom slučaju su dva sloja Home Maxi-ja sasvim dovoljna. Uvek proverite da li su spoljašnji uslovi povoljni za lakiranje. Ako je spoljašnja temperatura visoka (>25°C) ili ako je niska vlažnost vazduha ili u slučaju lakiranja velikih površina, preporučujemo da se laku doda 5% aditiva Rallenty.

Za dobru aplikaciju laka predlažemo korišćenje mikrofiber valjaka sa dlakom srednje gustine kako bi nanošenje bilo homogeno.

Pored valjka i četke, Home Maxi može da se nanosi i u spreju razređen sa 10% vode.

Napomena

Osetljiv na mraz.

Ne koristiti za lakiranje spoljašnjih površina.

Ne mešati sa drugim lakovima.

Ne nanositi na dvokomponentne prajmere na bazi rastvarača.

Nemojte sipati lak direktno na pod.

Koristite odgovarajuću čistu posudu.

Izbegavajte da prvo nanosite lak na ivice, pa tek onda na celokupnu površinu.

Tokom nanošenja izbegavajte direktnu sunčevu svetlost i klimu.

Isključite grejanje prilikom nanošenja, a naročito ako je u pitanju podno grejanje.

Ne čuvajte neiskorišćen proizvod iz kante.

Održavanje

Za svakodnevno održavanje koristite neutralni sapun Paulito Parquet ili deterdžent Saniparquet. Za periodično održavanje koristite Lux ili Lux Matt vosak u vodenoj emulziji.

Bezbedonosna pravila

Samo za profesionalnu upotrebu. Striktno poštujujte informacije označene na ambalaži i pročitajte bezbedonosni list pre upotrebe.

Odlaganje otpada

Odložite neupotrebljeni proizvod i prazne kante u skladu sa lokalnom regulativom.



Uvoznik i distributer za Srbiju: S.Z.T.R. „Parketi Tomović“
Prislonica bb, 32214 Čačak • Info tel: +381 32 5485 000

Podaci iz ovog tehničkog lista služe kao uputstvo za upotrebu, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost. Prilagodite upotrebu Toverovih proizvoda uslovima životne sredine i materijalima kojim se tretiraju

Rev 06 15-01-2019. Trenutni tehnički list zamenjuje prethodni.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com